


## TERRA 68Ph

MW-EN-13162-T4-MU1-WL(P)-AF5

Свободностоящ изолационни плоскости, направени от минерална вата - водоустойчива.



Топло- и звукоизолация е подходящо за ненатоварени повърхности (Например студени тавани и тавански помещения, където повърхности не са ходили при), като пълнеж за намалиха тавани и в глобяеми дървени конструкции. Ние може да ни го също за стени и тавани на контейнери. Топло- и звукоизолация е за леки преградни стени, специално в системата с метална в процес на изграждане и гипсокартон. Леки преградни стени са тествани върху звукоизолация и пожароустойчивост. Стените са на огнеустойчивост с 30, 60 или 90 минути. в зависимост от конструктивна система. Перфектна продукт за топло- и звукоизолация на външни стени в системата на вентилируема фасада или в двойна система стена.



Технически характеристики	Стойност	Стандарт
Коефициент на топлопроводност ( $\lambda_0$ )	0,034 W/mK	EN 13162
Клас на горимост	A1	EN 13501-1
Линейно съпротивление на въздушно течение	> 10 kPa s/m <sup>2</sup>	
Гранична температура на употреба	200°C	

Дебелина [mm]	40	50	50	60	80	100	100	120	140	160	180
Ширина [mm]	600	600	625	600	600	600	625	600	600	600	600
Дължина [mm]	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Съпротивление на топлопреминаване $R_0$ [m <sup>2</sup> K/W]	1,15	1,45	1,45	1,75	2,35	2,90	2,9	3,50	4,10	4,70	5,25



Продуктът е сертифициран с БДС EN 13162.  
ЕС сертификат за съответствие: 0672 – CPR – 0319.

MW – Съкращение за минерална вата  
EN 13162 – Номер на европейски стандарт  
Ti – Клас на допуск при дебелината  
TRi – Якост на опън, перпендикулярно на лицевата част  
WL(P) – Водопоглъщане при продължително потапяне  
MU1 – Дифузия на водни пари  
SDi – Динамична якост  
CPI – Свиваемост  
AFi – Въздушно съпротивление