


## URSA фасадна мрежа

### Стъклофибърна мрежа

Армирана стъклофибърна мрежа

Сфери на приложение:

- Армиращ слой в системи на циментова основа,
- във фасадни ETICS системи и
- при отстраняване на пукнатини по стени.



Технически характеристики	Данни	Мерна единица	Стандарт
Материал	стъклена мрежа		
Дължина	50 (±1%)	m	MDV
Ширина	100 (±1%)	cm	EAD 040016-00-0404, 2.2.5
Размер на бримката	(4,8x5,0) ±0,5	mm	EAD 040016-00-0404, 2.2.4
Отвор на бримката	(3,8x4,6) ±0,5	mm	EAD 040016-00-0404, 2.2.4
Точност на оплетката	отговаря		EAD 040016-00-0404, 2.2.6
Тегло на армиращата мрежа	145	g/m <sup>2</sup>	EAD 040016-00-0404, 2.2.8
Дебелина	0,46 (±0,02)	mm	EAD 040016-00-0404, 2.2.9
Реакция на огън	NPD		EAD 040016-00-0404, 2.2.1, EN 13501-1
Съдържание на органични вещества	16	%	EAD 040016-00-0404, 2.2.2.
Средна калорийна стойност	6,16; 0,86	MJ/kg; MJ/m <sup>2</sup>	EAD 040016-00-0404, 2.3.3; EN ISO 1716
Якост на опън	1600 / 1800	N/5cm	EAD 040016-00-0404, 2.2.7 (ETAG 004, 5.6.7.1.1.)
Коефициент на удължение	<4,5 / 4,5	%	EAD 040016-00-0404, 2.2.7 (ETAG 004, 5.6.7.1.1.)
Якост на опън след стареене	>1000 / >1000 мин. 50% / мин. 50%	N/5cm	EAD 040016-00-0404, 2.2.7 (ETAG 004, 5.6.7.1.2.)
Коефициент на удължение след стареене	<3,5 / <3,5	%	EAD 040016-00-0404, 2.2.7 (ETAG 004, 5.6.7.1.2.)

Ширина [m]	1
Дължина [m]	50
Количество [m <sup>2</sup> /ролка]	50