

URSA SF 34

MW-EN-13162-T3-MU1-AFr5

Самозадържащ се изолационен филц от минерална стъклена вата, с маркировка от едната страна, компресиран и опакован в съотношение 1:4. Устойчив продукт, произведен с LIGNIN технология.

Топло- и звукоизолация за скатни покриви между и под гредите, дървени стени конструкции, сглобяеми къщи, сандвич панели и други конструкции. За по-добър ефект, ролката се изрязва на плочи с ширина, която е с 1% по-голяма от светлото разстояние между гредите.



Технически характеристики:	Стойност	Стандарт
Коефициент на топлопроводност λ_D	0,034 W/mK	БДС EN 13162
Клас на горимост	A1	БДС EN 13501-1
Линейно съпротивление на въздушно течение:	> 10 kPa s/m ²	

Дебелина [mm]	50	100	120	140	160	180	200	220	240
Ширина [mm]	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Дължина [mm]	11200	5600	4800	4000	3500	3200	2800	2500	2300
Съпротивление на топлопреминаване R_D [m ² K/W]	1,45	2,90	3,50	4,10	4,70	5,25	5,85	6,45	7,05



www.blauer-engel.de/uz132



Продуктът е сертифициран с БДС EN 13162.
ЕС сертификат за съответствие: 0672 – CPR – 0319.

MW – Съкращение за минерална вата
EN 13162 – Номер на европейски стандарт
Ti – Клас на допуск при дебелината
TRi – Якост на опън, перпендикулярно на лицевата част
WL(P) – Водопоглъщане при продължително потапяне
MU1 – Дифузия на водни пари
SDi – декларирана динамична якост
CPI – компресия
AFi – Въздушно съпротивление

URSA Slovenija, d.o.o.
Търговско представителство в България
бул. България 49А, ет.2, офис 9, 1404 София
www.ursa.bg

+ 359 2 988 89 25
assistance.ursa.bg@etexgroup.com

