


URSA HT Advance

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)50-PL(5)500-TR10-WSWL(P)-MU1-AFr5

Твърди, негорими плочи от минерална вата за изолация на плосък покрив.

Топло - и звукоизолация за системи за плоски покриви, произведена с новата TECTONIC технология, която постига най-добро съотношение на топло- и звукоизолационни характеристики и механични свойства на плочите.



Технически характеристики	Стойност	Стандарт
Коефициент на топлопроводност λ_D	0,037 W/mK	EN 13162
Клас на горимост	A2, s1 d0	EN 13501-1
Измерено съпротивление на въздушен поток	$\geq 20 \text{ kPa s/m}^2$	
Якост на натиск	$Cs(10) \geq 50 \text{ kPa}$	SIST EN 826
Якост на опън	$Tr \geq 10 \text{ kPa}$	SIST EN 1607
Точково натоварване	$\geq 500 \text{ N}$	SIST EN 12430
Клас на допуск на дебелината	T4	SIST EN 823
Дифузия на водни пари	MU1	SIST EN 12086
Водопоглъщане при продължително потапяне	Ws	SIST EN 12087
Водопоглъщане при краткосрочно потапяне	WL(P)	SIST EN 12087

Дебелина [mm]	80	100	120	130
Ширина [mm]	1200	1200	1200	1200
Дължина [mm]	2000	2000	2000	2000
Съпротивление на топлопреминаване $R_D [m^2K/W]$	2,15	2,7	3,20	3,51



www.blauer-engel.de/uz132



Продуктът е сертифициран с БДС EN 13162.
ЕС сертификат за съответствие: 0672 – CPR – 0319.

MW – Съкращение за минерална вата
EN 13162 – Номер на европейски стандарт
Ti – Клас на допуск при дебелината
Cs – Якост на натиск
TRi – Якост на опън, перпендикулярно на лицевата част
WL(P) – Водопоглъщане при продължително потапяне
MU1 – Дифузия на водни пари
AFi – Въздушно съпротивление

URSA Slovenija, d.o.o.
Търговско представителство в България
бул. България 49А, ет.2, офис 9, 1404 София
www.ursa.bg

+ 359 2 988 89 25
assistance.ursa.bg@etexgroup.com